

MANNOL Alloy Wheel Repair Kit
9802

Alloy Wheel Repair Kit - профессиональный набор, разработанный специально для ремонта легкосплавных колесных дисков из алюминиевых и магниевых сплавов, вместе с тем он подходит для ремонта любых литых, кованных, штампованных и составных автомобильных дисков, как и из лёгких сплавов, так и стальных, а также для дисков и колёс из пластика. Подходит для ремонта декоративных колпаков и любых других деталей из подобных материалов.
В процессе эксплуатация колёсные диски повреждаются: царапаются и получают вмятины от наездов на препятствия, осколков дорожного полотна, неправильной установки и повреждений инструментом при ремонте автомобиля и монтаже-демонтаже колёс. Эти повреждения могут привести к сквозной коррозии у стальных дисков и трещинам у легкосплавных и пластиковых, что может критично снизить их прочность и в конечном счёте привести к аварийной ситуации. Поэтому все повреждения дисков необходимо как можно быстрее отремонтировать.

Свойства:
- Комплект включает в себя всё необходимое для удаления царапин и вмятин и возвращения дискам первоначального вида;
- Простой в применении;
- Восстановленный и покрашенный прилагаемым лаком слой имеет серебристы цвет, при необходимости на него можно нанести любую другую краску.

Применение:
1. Очистить поврежденный диск или колпак от загрязнений и удалить острые края и неровности вокруг поврежденной области.
2. Очертить область восстановления. В случае небольшого повреждения использовать мокрую шлифовальную бумагу, чтобы сгладить контуры восстанавливаемой области и затем легко покрасить ее.
3. В случае большого повреждения или дыр смешать восстановляющий состав: выжать нужное его количество на коврик и смешать оба компонента, включенным в комплект шпателем, пока не получится серая масса (использовать смесь в течение 2-4 минут после чего она отвердевает).
4. Восстановление: нанести смесь на поврежденную область и оставить на 15 минут.
5. Зачистить контур: использовать мокрую шлифовальную бумагу, чтобы зачистить контуры восстановленной области и сравнять её с поверхностью диска. Если требуется, повторить второй шаг.
6. Лакировка: очистить и обезжирить восстановленную область

(рекомендуется использовать 9691 MANNOL Brake Cleaner) и нанести кисточкой тонкий слой серебристой краски. Краска должна сохнуть 1-2 часа, прежде чем использовать машину. Полное время затвердевания – 3 дня.

В комплект набора включены:
- восстановляющий состав - 1 шт.
- серебристый лак (стойкий к вибрациям) - 1 шт.
- шлифовальная бумага (зернистость: 1000) - 1 шт.
- шлифовальная бумага (зернистость: 400) - 1 шт.
- чистящая салфетка - 1 шт.
- перчатки - 2 шт.
- салфетки со спиртовой пропиткой для подготовки - 2 шт.
- пластмассовый шпатель - 2 шт.