MANNOL®



MANNOL Windshield Repair Kit
9804

Windshield Repair Kit - profesjonalny zestaw do renowacji szyb. W przeciwie□stwie do innych podobnych produktów nie wymaga promieniowania ultrafioletowego. Zasad□ dzia□ania zestawu jest usuni□cie powietrza z wiórów i p□kni□□ oraz wype□nienie ich mocn□ □ywic□, dzi□ki czemu obrabiany obszar szk□a jest jeszcze mocniejszy ni□ wcze□niej. Aby osi□gn□□ najlepsze rezultaty, napraw nale□y dokonywa□ jak najszybciej po uszkodzeniu. Przed zanieczyszczeniem wyszczerbionego lub p□kni□tego obszaru.

W□a□ciwo□ci:

- Minimalizuje ryzyko p□kni□□ po utwardzeniu dziury lub odprysku na przedniej szybie i zapobiega ich dalszemu rozprzestrzenianiu si□;

- Wysokiej jako□ci □ywica naprawcza o wyj□tkowo niskiej lepko□ci niezawodnie wype□nia nawet najmniejsze p□kni□cia;

- Pozwala odnowi□ przedni□ szyb□ w ci□gu 30-50 minut.

Sposób u□ycia:

1. Oczy□□ uszkodzon□ przedni□ szyb□ z kurzu i brudu □ciereczk□ do czyszczenia. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca si□ odt□u□ci□ szklan□ powierzchni□ wokó□ chipa za pomoc□ 9691 MANNOL Brake Cleaner.

2. Usu□ fragmenty szk□a z uszkodzonego obszaru za pomoc□ specjalnego czerwonego przycisku.

3. Zainstaluj samoprzylepn□ tarcz□ tak, aby uszkodzony obszar znajdowa□ si□ na □rodku.

4. Umie□□ czarny pier□cie□ uszczelniaj□cy wokó□ krawędzi otworu w kr□□ku samoprzylepnym. Czarne oringi mog□ by□ u□ywane wielokrotnie.

5. Przyklej czerwon□ podstaw□ w kszta□cie grzybka na wierzchu kr□□ka kleju i wlej 2-6 kropli □ywicy naprawczej z tuby w zale□no□ci od stopnia uszkodzenia – im wi□cej promieni ma p□kni□cie i im d□u□sza jest ich d□ugo□□ – tym wi□cej potrzeba □ywicy by wype□ni□ wszystkie te p□kni□cia.

6. Zainstalowa□ strzykawk□ w podstawie w kszta□cie grzybka, z t□okiem wci□ni□tym do ko□ca. Nast□pnie poci□gnij t□ok tak daleko, jak to mo□liwe, tworz□c pod t□okiem próżni□. Poczekaj 10 minut. Wyjmij strzykawk□. Wcisn□□ t□ok z powrotem i umie□ci□ strzykawk□ na podstawie, nast□pnie ponownie wyci□gn□□ t□ok jak najdalej i odczeka□ kolejne 10 minut.

7. Wyjmij strzykawk□, podstaw□ w kszta□cie grzybka, czarny pier□cie□ i kr□□ek samoprzylepny. W razie potrzeby oczy□□ szyb□ z kr□□ka samoprzylepnego za pomoc□ skrobaczki. Aby umie□ci□ □ywic□ naprawcz□ w pozosta□ych uszkodzonych obszarach i p□kni□ciach. Pokryj uszkodzony obszar □ywic□ naprawcz□ na□o□on□ za pomoc□ p□ytki termicznej. Wyg□ad□ termoplast za pomoc□ skrobaka i □ciereczki do czyszczenia, aby dobrze przylega□ do szk□a i nie by□o pod nim p□cherzyków powietrza. Usu□ nadmiar □ywicy z kraw□dzi tworzyw termoplastycznych □ciereczk□ do czyszczenia. Poczekaj 15 minut.

8. Zdejmij p□ytk□ termoprzewodz□c□ lub zeskrob j□ skrobakiem. Ostro□nie zeskroba□ wyschni□t□ □ywic□ naprawcz□ ze szk□a.

Zestaw zawiera:
- □ywica naprawcza - 1 szt.
- Dysk samoprzylepny - 3 szt.
- podstawka w kszta□cie czerwonego grzybka - 1 szt.
- Tworzywa termoplastyczne - 5 szt.
- Skrobak z ostrzem - 1 szt.
- Strzykawka z klipsem spr□□ynowym - 1 szt.
- □ciereczka do czyszczenia - 1 szt.
- Przycisk czerwony - 1 szt.
- O-ring czarny - 2 szt.