

MANNOL Epoxy-Plastic
9904

Epoxy-Plastic to dwusk□adnikowy klej na bazie □ywicy epoksydowej. Szybko i wyj□tkowo mocno przykleja wszelkiego rodzaju elementy plastikowe: zderzaki, reflektory, spojlery itp. lub przykleja je do powierzchni wykonanych z dowolnego metalu i stopów, a tak□e do szk□a, ceramiki, betonu, drewna itp. Dzi□ki swojej transparentno□ci matowa struktura, idealnie nadaje si□ do szybkich napraw przez d□ugi czas, np.: do uszczelniania p□kni□□ i nieprawid□owo wywierconych otworów, ma□ych ubytków na powierzchniach o dowolnym kszta□cie, przywracania uszkodzonych gwintów zarówno wewn□trznych jak i zewn□trznych. Mo□e by□ stosowany zarówno w naprawie samochodów i innego sprz□tu, jak iw przemy□le, w domu iw biurze. Twardnieje w ci□gu 5 minut w temperaturze pokojowej. Polimeryzuje do 80% w ci□gu 30 minut. Ostateczne utwardzenie nast□puje w ci□gu 2-3 godzin, masa uzyskuje wysok□ wytrzyma□o□□ mechaniczn□ na □cinanie (3-5 N/mm2) i wytrzymuje temperatury do +150°C.

W□a□ciwo□ci:

- doskona□a odporno□□ chemiczna i mechaniczna;

- szybko twardnieje w ka□dych warunkach, nawet pod wod□;

- trwa□y, odporny na wstrz□sy;

- po ostatecznym zestaleniu mo□liwa jest dowolna obróbka mechaniczna z usuwaniem wiórów (gwintowanie, szlifowanie itp.), a nast□pnie malowanie lub lakierowanie;

- klei szk□o, ceramik□, beton, drewno i ich kombinacje.

Zastosowanie: Powierzchnie przeznaczone do klejenia nale□y dok□adnie oczy□ci□ ze starej farby i innych pow□ok, brudu, t□uszczu i osadów olejowych. Odt□u□ci□ za pomoc□ 9691 MANNOL Brake Cleaner. Suchy. Klejenie mo□na wykonywa□ w dowolnej temperaturze i wilgotno□ci, ale optymalna temperatura to od +10 °C do +30 °C i wilgotno□□ 50-60%. Wyci□nij z tubki wymagan□ ilo□□ dwóch sk□adników i wymieszaj. Proporcja mieszania wynosi 1:1. Nast□pnie na□o□y□ na klejone lub naprawione powierzchnie i mocno je docisn□□ z maksymaln□ si□□. Przechowywa□ szczelnie zamkni□ty w oryginalnym opakowaniu w suchych warunkach od +5 °C do +25 °C.