

MANNOL Acryl Paint Black 400ml

9674

Acrylfarbe Schwarz - schnelltrocknender, schwarzer, matter Lack zum Lackieren verschiedener Oberflächen des Autos aus fast allen Materialien. Er wird hergestellt auf Basis synthetischer Acrylharze. Er ist auch bestimmt für Malerei, dekorative Gestaltung und Reparatur kleiner Gegenstände und Haushaltsprodukte, Elemente der Landschafts- und Innenarchitektur, die keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

Eigenschaften:
- Trocknet schnell, verringert so den Zeitaufwand für das Lackieren;
- Der Lack bildet eine Beschichtung mit hohen Leistungsmerkmalen, die eine gute Härte, Lichtbeständigkeit (behält die Farbe und verblasst nicht in der Sonne), Deckkraft, Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, Waschen und Nassreinigung mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln aufweisen. Er altert nicht, hält Temperaturen bis 180 ° C aus, reagiert nicht gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Laugen, Thermoplasten und ist wasserbeständig;
Der Lack bildet eine homogene, krater-, poren- und faltenfreie Oberfläche ohne jederlei Fremdeinschlüsse. Die Farbe des Lacks muss innerhalb der durch den RAL-Katalog festgelegten Toleranzgrenzen liegen;
- Der Lack besitzt ausgezeichnete Hafteigenschaften - für eine starke und widerstandsfähige Beschichtung;
- Er überträgt den Ton gut, der nur in geringem Maße von der Dicke der Schicht abhängt, was
nicht von konkurrierenden Produkten gesagt werden kann, bei denen bei unregelmäßiger Schichtdicke Flecken auftreten;
- Verträgt sich perfekt mit vielen Arten von Grundierungen;
- Enthält keine ozonschädigenden Substanzen und Schwermetallverbindungen;
- Kann zur Selbstreparatur, in Werkstätten und als universelle Alltagsfarbe im Alltag verwendet werden.

Anwendung:
Geeignet zum Streichen mit MANNOL Acrylfarbe Schwarz: Metalloberflächen, auch solche, die zuvor mit Pulverfarben gestrichen wurden (Außenwände von Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellenherden usw.); beliebige Kunststoffoberflächen; dichte natürliche Gewebe (Plakate, Kleidungsstücke); dichte mineralische Oberflächen: Beton, Ziegel, Putz (außer an Fassaden), Gipskartonplatten, Kunst- und Naturstein, unglasierte Keramik, Schotter usw., die unter atmosphärischen Bedingungen und in Innenräumen verwendet werden. Kann für das Bemalen und Dekorieren von Holzprodukten (Möbelelemente, Fotorahmen, Fenster, Türen usw., außer Fußböden) und Glas im Innenbereich verwendet werden.
Die zu lackierende Oberfläche muss gründlich von Fett und anderen Verunreinigungen, Rost, Zunder, alter abblätternder Farbe gereinigt, dann geschliffen und mit einem Lösungsmittel wie MANNOL Brake Cleaner 9691

behandelt, entfettet und getrocknet werden. Um eine haltbarere Beschichtung zu erhalten, sollten Metalloberflächen mit einer Korrosionsschutz-Grundierung vorbehandelt werden. Decken Sie Bereiche der Oberfläche, die nicht lackiert werden sollen, mit Papier oder Klebeband ab.
Die Temperatur der zu lackierenden Oberfläche muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt (Temperatur, bei der Luftfeuchtigkeit auf einer festen Oberfläche kondensiert) liegen. Trockenzeit der Farbe bei einer Temperatur von (20 ± 2) °C: 1 Std. Die zweite Schicht kann nach 2-3 Minuten aufgetragen werden.

Um eine satte Farbe zu erhalten, empfiehlt es sich, die Farbe in mindestens 3 Schichten aufzutragen. Die erste Schicht ist die Grundschicht, die sehr dünn aufgetragen wird. Die Zwischenschicht(en) sollte(n) dicker sein. Die letzte Schicht wird ebenfalls dünn aufgetragen. Lassen Sie nach dem Auftragen jeder Schicht Zeit zum Trocknen, aber nicht mehr als 30 Minuten. Bei „nassem“ Auftrag wird der höchste Haftungsgrad zwischen den Farbschichten erreicht.

Das Streichen sollte bei ruhigem Wetter im Freien erfolgen oder in Industriebereichen und Lagerhallen bei guter Belüftung. Schütteln Sie die Dose vor der Anwendung 3 Minuten lang, so dass Sie die Kugel klackern hören. Funktionsfähigkeit der Sicherheitsventile - Beim Drücken sollte sich das Ventil öffnen und den Inhalt freigeben. Beim Loslassen wird die Freisetzung des Inhalts gestoppt (der Inhalt darf nicht aus dem Anschlussnippel strömen). Sprühen Sie senkrecht in einer dünnen Schicht aus einem Abstand von 25 bis 30 cm bei einer Temperatur von 5 bis 30 °C.
Sprühen Sie zuerst waagerecht, dann nach einer kurzen Pause senkrecht. Je nach Farbe beträgt die Anzahl der Schichten 1 bis 3. Reinigen Sie nach Abschluss der Arbeiten das Ventil: Drehen Sie dazu die Sprühflasche um und halten Sie das Ventil 2-5 Sekunden lang gedrückt.

Eine einzelne Flasche kann bis zu 2 m² ebene Fläche lackieren. Dies hängt von der Art, Qualität und Vorbereitung der zu lackierenden Oberfläche, den Klimafaktoren, der Farbe und den Fähigkeiten des Anwenders ab. Falls erforderlich, tragen Sie einen speziellen transparenten Lack über die Farbe auf.