



MANNOL Marine Long Term Grease WR2 Ester

Voir aussi :

Graisse polyvalente résistante à l'eau à base d'huiles minérales hautement raffinées avec épaississant de savon au lithium/calcium mélangé et esters synthétiques ainsi que des additifs spéciaux d'adhérence, d'antioxydation et de protection contre la corrosion.

Propriétés & #160;;:

- La présence d'esters synthétiques augmente considérablement les propriétés anti-usure, anti-séris et anti-friction de la graisse;
- Conserve ses propriétés fonctionnelles de -30 °C à +120 °C, ce qui prolonge la durée de vie des unités de frottement;
- En raison de l'utilisation de différents cations métalliques dans l'épaississant, il a augmenté les propriétés de protection;
- Protège les roulements et autres pièces de manière fiable contre la corrosion dans les environnements humides et sales pendant de longues périodes de fonctionnement;
- Réduire efficacement la friction et l'usure;
- Résistant à l'eau chaude et froide, totalement insensible à l'eau de mer, possède des propriétés hydrofuges et scellantes;
- Il a une bonne adhésion aux métaux, forme un film lubrifiant durable, résistant à l'eau, à la température et à la saleté, qui prolonge les intervalles et réduit les coûts d'entretien;
- Résistant à l'adoucissement, au vieillissement et à l'oxydation. A une bonne stabilité thermique et mécanique. Reste résistant aux variations de température;
- Satisfait à un large éventail d'exigences, permettant l'utilisation d'une seule graisse dans la plupart des unités;
- La consistance de la graisse reste constante pendant le stockage à long terme. Durée de conservation 5 ans à compter de la date de production.

Demande : Pour les équipements industriels fonctionnant dans des conditions humides. Également utilisé comme graisse polyvalente avec des propriétés anti-escroquerie pour les applications hors route où le contact permanent de l'eau avec la graisse est courant.

Convient pour l'entretien des mécanismes de bateau, roulements à roues, roulements à billes, joints tournants, broches d'arbre cardan, câbles et gerbes, treuils et autres unités de friction où l'exposition à l'humidité peut se produire. Observez les instructions du fabricant dans le manuel d'utilisation de la machine!

Recommendation
DIN 51502 KP2K-30
NLGI 2

PACKAGING

18kg	8026-18		
9kg	8046		
4.5kg	8026		
800g	8026-08		
	8026-04		
230g	8093		
100g	8026-01		